



ECONORM




TIMSAPH
FABRICATION DE SAPHIR 100% SUISSE

SAPHIR ARdur[®]



EIN FUNKTIONALER SAPHIR



VERFÜGBARE FARBEN

Farblos

Bleu-Violet

OPTISCHE EIGENSCHAFTEN

TOTALREFLEXION

4% (Saphir roh ca. 14%)

ACHROMATISCH

Keine irisierenden oder sonstigen Farbveränderungen auf dem Produkt. Begrenzungswinkel 30°/35°.

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

HÄRTE

≥ 2000 HK0.3

NANO SCRATCH TESTER (NST[®])

LC1: ≥ 50 mN (minimale Kratzfestigkeit)

LC2: ≥ 70 mN (maximale Kratzfestigkeit)

Nach aktuellen NIHS- und ISO-Standards.

ANTISTATISCH

20–150 kΩ

HERSTELLUNG

Zu 100% in der Schweiz

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

PFLEGEFREUNDLICHKEIT

Kontaktwinkel ≥ 80°, gemessen mit Ethylenglykol.

TEST WIDERSTANDSFÄHIGKEIT




ISO 14368-4

GEOMETRISCHE EIGENSCHAFTEN

ANWENDUNG

Kann nicht auf durchbrochenen Teilen oder bei Löchern angewendet werden.

BEARBEITUNG VERSCHIEDENER FORMEN IN DER SCHWEIZ



ERFAHREN SIE MEHR AUF **ECONORM.CH/SAPHIR**

ECONORM

— L'EXCELLENCE DEPUIS 1993 —

Rue Pierre-Jolissaint 35 | CH-2610 Saint-Imier
Telefon +41 32 910 22 33 | info@econorm.ch | econorm.ch